

אקווה פוקסי (AQUAPOXY)

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים.
מספר קטלוגי: 425 A , 425 B

עדכון: 11/12

<p>אקווה פוקסי הינו פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, נטול ריח ואינו מכיל ממיסים. לאקווה פוקסי עמידות כימית טובה וכושר הדבקה מעולה כאשר הוא משמש במערכות איטום המבוססות על לטקסים פולימריים וכמו כן ביטומן חם מושבח מסוג פוליגום.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>אקווה פוקסי משמש כפריימר לאקווה טק, פוליברן ומולטיג ביישום על בטון, יריעות ביטומניות מצופות באגרנט, ציפוי אקרילי ישן וציפוי פוליאריטני ישן. כמו כן הוא משמש כפריימר לפוליגום על תשתית בטון.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>צבע: לבן עד חום בהיר תכולת מוצקים(%): 55 משקל סגולי (גר/מ"ל): 1.1 צמיגות(pas): 1 יחסי ערבוב: A=7.6, B=3.7 זמן עבודה לאחר ערבוב (ב-25°C): 45-60 דקות</p>	<p>מפרט טכני</p>
<p>יש לשפוך אקווה פוקסי חלק B (3.70 ק"ג) לתוך אקווה פוקסי חלק A (7.60 ק"ג), להוסיף מים עד לגובה של 3 ס"מ מתחת לקצה העליון של הדלי, לערבב באיטיות עם מערבל חשמלי (100-200 סל"ד) למשך 3-5 דקות עד לקבלת חומר הומוגני ולהשאירו במנוחה למשך 10-20 דקות לפני השימוש.</p>	<p>הכנת החומר</p>
<p>ניתן ליישם אקווה פוקסי במברשת, רולר או בהתזה ע"י איירלס. הכנת השטח ופרטי יישום נוספים – עפ"י הוראות היישום של חומר האיטום המיועד.</p>	<p>אופן השימוש</p>
<p>על בטון, יריעות ביטומניות מצופות באגרנט: 250 גר' / מ"ר על ציפוי אקרילי ישן וציפוי פוליאוריטני ישן: 150 – 200 גר' / מ"ר במקרה של איטום תשתית בטון עם פוליגום: 250-300 גר' / מ"ר.</p>	<p>תצרוכת</p>
<p>ייבוש לפני יישום שכבת ציפוי: 1-2 שעות (ב-25°C ובלחות יחסית של 50%). בתקופת הקיץ זמן הייבוש קרוב לשעה אחת. בתקופת החורף הוא מתארך לשעה וחצי בדרך כלל, בימים מאד קרים הוא מתארך לשעתיים. בכל מקרה, יש להקפיד וליישם את השכבה הבאה מעל האקווה פוקסי כאשר הוא עדיין דביק ולא להמתין עד שיהיה חלק ובלתי דביק.</p>	<p>זמן ייבוש</p>
<p>במקום קריר ומוצל, מוגן מקרה ומטמפרטורות גבוהות (5°C - 35°C)</p>	<p>אחסנה</p>
<p>חלק A – 7.60 ק"ג חלק B – 3.70 ק"ג משקל החומר לאחר הוספת מים עפ"י ההנחיות – 18 ק"ג</p>	<p>אריזה</p>

הערות ואזהרות

- **AQUAPOXY** מסוכן בבליעה, רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.
- אין ליישם **AQUAPOXY** 24 שעות לפני גשם או כ- 6 שעות לפני טל.
- אין ליישם **AQUAPOXY** בטמפרטורה נמוכה מ – 5 מעלות.
- אין ליישם **AQUAPOXY** בסמוך לסופת אבק.
- אין לדלל את ה- **AQUAPOXY** , אין להוסיף מים או כל חומר אחר.