

בונדקס

תוסף לטקס SBR לריצוף באריחי פורצלן, הדבקה, וטיח

חיפוי קירות: בחיפוי באריחי פורצלן/קרמיקה יש להשתמש באותה תערובת כמו לריצוף. יש ליישם 5-10 מ"מ דבק עם מרית חלקה על הקיר, (לסרק עם מרית משוננת). יש ליישם דבק עם מרית חלקה על גב האריחים בעובי 4-2 מ"מ ולהדק לשטח. להזיז קלות ימינה/שמאלה ולהדק עם פטיש פלסטיק או גומי. יש ליצור מרווחים (פוגות) בין האריחים ברוחב מינימלי של 4 מ"מ, בכל 3 מ' בכוון אנכי ואופקי, יש למלא את המרווח באוטם גמיש 25 ק"ג (פוליאוריתן או סיליקון ניאטרלי).

עם אבני חיפוי בקשירה לרשת: להשתמש באותה תערובת כמו בריצוף.
טיח: התוסף מקנה לטיח הרבצה, גמישות טובה, הדבקה חזקה, אטימות למים ויישור התשתית. הרכב התערובת בהתאם לטבלה. טיח ההרבצה מהווה תשתית לחיפוי פורצלן ואבן.

תצרוכות:

כ- 1.6 ק"ג למ"ר בעובי שכבה של 1 מ"מ.

תערובות ליישום עם בונדקס (יחסי נפח):

שימוש	צמנט (אפור או לבן)	חול קוורץ	בונדקס	מים	חוזק הדבקה במתיחה MPA	צריכת בונדקס גר/מ"מ ² 1
- ריצוף פורצלן ושיש - חיפוי אריחי פורצלן על קירות חוץ - טיט להדבקת אבני חיפוי בקשירה	1	1.5	0.1	0.4-0.6	1.3	40-50
טיח הרבצה	1	2	0.1	0.4-0.6	0.6-0.7	30-40
טיח מיישר	1	2.5-3.0	0.1	0.4-0.6	0.6	30-40

יש ליישם על פי הנדרש בתקן ישראלי 1555 ותקן ישראלי 2378.

אחסון וחי מדף:

12 חודשים באריזה אטומה, במקום מוצל ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

כלים וידיים עם מים וסבון.

אריזות:

18 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה.

שימושים:

- ריצוף אריחי פורצלן, אבן ושיש על חול מיוצב.
- הדבקת אריחי פורצלן/קרמיקה על קירות פנים/חוץ, רצפות ומשטחי בטון.
- לטיח פנימי וחיפוי



תכונות:

- התוסף מקנה למערכות מלט /חול: עבידות טובה
- זמן פתוח מוארך
- קיטון תצרוכת מים (מקטין סדיקה)
- גמישות
- חוזק הידבקות גבוה
- איטום למים

נתונים טכניים:

- מבוסס על לטקס SBR גמיש.
- זמן פתוח: 20 דקות
- זמן עבודה: 60 דקות
- טמפ' יישום: +5°C עד 30°C
- עמידות לגשם: 4-5 שעות לאחר היישום
- מתאים להליכה: 24 שעות לאחר היישום

תשתית:

יש לנקות את השטח מאבק, לכלוך, שומנים ועצמים זרים.

יישום:

- להכין תערובת צמנט / חול בהתאם לשימוש המיועד (ראה טבלה) ולהוסיף בונדקס בהתאם לרשום.
- יש להוסיף מים עד לקבלת תערובת עבידה.

אופן היישום:

ריצוף:

על רצפות קיימות: יש ליישם דבק בעובי 4-5 מ"מ עם מרית משוננת. יש ליישם שכבת דבק עם מרית חלקה על גב האריח ולהדביק לרצפה. להזיז קלות ימינה/שמאלה ולהדק את האריח באמצעות פטיש גומי או פלסטיק.

על חול מיוצב: (תערובת חול מלט 5/95)

יש ליישם על החול, טיט בעובי 5-15 מ"מ. ליישם טיט על גב האריח בעובי 3-5 מ"מ ולהדק את הרצפה. הזז את האריח קלות ימינה / שמאלה והשתמש בפטיש להידוק.

חשוב להשאיר מרווחים (פוגות) של 3 מ"מ מינימום בין האריחים. רובה יש ליישם לאחר התייבשות מלאה של הדבק.