

הידרוסיל לבן/אפור

צמנט הידרואולי חד-רכיבי, לאיטום נגד מים.



יישום:

פריימר: לערבב אבקת הידרוסיל (20 ק"ג) עם 4.5-4 ליטר מים עד לקבלת חומר דליל ואחיד, ליישם שכבה דקה של כ-0.3-0.5 ק"ג / מ².

שכבת איטום ראשונה: מיד לאחר התייבשות שכבת הפריימר, לערבב בעזרת מערבל מכני שק הידרוסיל (20 ק"ג) עם 3.5-3.7 ליטר מים. לאחר הוספת מים לערבב עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים, להמתין כ-10 דקות, ליישם עם מברשת שיער חצי קשה שכבה של כ-1.2 ק"ג/מ"ר (כ-1 מ"מ עובי).

שכבת איטום שנייה: זהה לראשונה. את השכבה השנייה יש ליישם בין 4-24 שעות לאחר שכבת האיטום הראשונה.

אשפרה: יום לאחר גמר היישום יש להתחיל באשפרת האיטום על ידי מים, ולהמשיך במשך 3 ימים. בתקופת הקיץ יש להתחיל באשפרה לאחר כ-4-5 שעות.

צריכה:

פריימר: 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר.
איטום: 2 ק"ג / מ"ר בשתי שכבות.

חיי מדף ואחסון:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקורית מתאים לשימוש עד 6 חודשים מיום הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

עם מים וסבון מייד לאחר היישום.

אריזה:

שק 20 ק"ג.

הערות:

להימנע מיישום בתנאי גשם או יובש קיצוני. תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר מכיל צמנט העלול לגרום לנזק במגע בעיניים, עלול לגרום לרגישות וגירוי במגע עם העור. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האבק. מנע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות. השתמש במשקפי מגן או מגן פנים.

שימושים:

- מתאים לתשתיות מינרליות סופגות: בטון, טיח צמנטי, בטון טרומי.
- לאיטום פנימי וחיצוני אך לא לחשיפה ישירה לשמש.
- מיועד לאיטום רצפות וקירות בחדרי שרותים ואמבטיות.
- מיועד לאיטום יסודות בטון תת-קרקעיים.

תכונות:

- מוצר אבקתי, המכיל צמנט, חול ופולימרים שונים.
- מוכן לשימוש לאחר הוספה וערבוב עם מים.
- נבדק על ידי מכון התקנים. תעודה מספר: 0900685112.

נתונים טכניים:

- משקל מרחבי (חומר מעורב) 1.6 ק"ג/ליטר.
- כושר הידבקות לבטון: 1.7 מגב"ס
- חוזק כפיפה: 8.0 מגב"ס
- חוזק לחיצה: 50.3 מגב"ס
- אין חדירת מים בלחץ של 1,3,7 אטמ' במשך 48 שעות (2 מ"מ עובי איטום).
- ספיגות כללית (טבילה במים 24 שעות): 1.4% מקדם
- ספיגות נימית: 0.03 ק"ג/מ"ר/שעה (ת"י 1414 סעיף 4.2.2)
- מעבר אדי מים: 0.9 מ' (ת"י 1731 סעיף 2.35).
- החומר ניתן להגמשה בתוספת של 5 ליטר מגמיש להידרוסיל חד רכיבי מתוצרת שרפון.

תשתית:

- לסלק כל בליטה (אבן, ברזל) ולמלא את כל השקעים בשטח באמצעות תיקון מהיר וקל מבית שרפון או באמצעות תערובת צמנט/חול וג'נרל בונד מבית שרפון.
- לנקות את השטח מכל חול, אבק, שומן וחומרים זרים.
- להרטיב את פני השטח וליישם על משטח לח.