

מסטיק MB

מסטיק ביטומני אלסטי למשטחים אופקיים

מספר קטלוגי : 240

עדכון : 08/07

<p>מסטיק MB הינו חומר איטום ביטומני (מושבח בפולימר אלסטומרי SBS). החומר הוא בעל כושר אטימה מעולה המצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות (20° C עד 120° C). השימוש בחומר הינו פשוט ונוח ואינו דורש חימום. מסטיק MB מתאים לשימוש בעיקר בשטחים אופקיים. ניתן ליישם אותו בשטחים אנכיים בשכבות דקות. החומר מיושם בקר ואינו רעיל.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>מסטיק MB משמש לאיטום רצפת מקלחות ומרפסות, רצפות וקירות מסד, מבנים תת קרקעיים, תעלות ניקוז מים מבטון וצינורות. כמו-כן, משמש החומר לאיטום גגות בטון קטנים. מסטיק MB מתאים במיוחד להשלמת עבודות ביריעות ביטומניות במקומות קשים לעיבוד.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>חומר משחתי שחור ומבריק. 0.97 ג' למ"ל. 25,000 – 30,000 סנטיפואז. 67.8 החומר אינו מחליק ואינו נוזל. החומר אינו נסדק. כ- 1%. מסטיק MB משוריין ברשת זכוכית עמיד במים עומדים תוך שמירת ההתחברות לתשתית. ללא בועות או התנפחויות. 1,200% 90% מעולה. טובה מאוד (לאחר הכספה עם "ביטומסילבר").</p>	<p>מפרט טכני</p> <p>מראה משקל סגולי צמיגות תכולת מוצקים (באחוזים) נזילות ב- 100° C גמישות ב- 20° C – ספיגת מים עמידות במים עומדים</p> <p>התארכות שיוב עמידות בהולם עמידות אקלימית חיצונית</p>
<p>לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח ולהרחיק כל לכלוך. יש למרוח שכבת יסוד של "פריימר 106" ולחכות 2-4 שעות לייבוש. לאחר מכן יש לבצע את הציפוי עפ"י המקרים הבאים:</p> <p>1. איטום רצפת מקלחת לפני הריצוף: א. מריחת שכבת מסטיק MB בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על השטח האופקי ועל הרולקות. ייבוש של 24 שעות. ב. מריחת שכבה שניה כנ"ל. ייבוש של 24 שעות. ג. מילוי חול וריצוף או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטום.</p> <p>2. איטום רצפת מרפסת קטנה לפני הריצוף: א. מריחת שכבת מסטיק MB בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על השטח האופקי ועל הרולקות (בימים חמים מומלץ למרוח באזור הרולקות מסטיק MC). ב. הטבעת רשת זכוכית בחומר הטרי, ייבוש של 24 שעות. ג. מריחת שכבה שניה כנ"ל, ייבוש של 24 שעות. ד. מריחת שכבה שלישית כנ"ל, ייבוש של 24 שעות. ה. מילוי חול וריצוף או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטום.</p>	<p>אופן השימוש</p>

מסטיק MB

מסטיק ביטומני אלסטי למשטחים אופקיים

מספר קטלוגי : 240

עדכון : 08/07

<p>3. איטום גגות קטנים (עם שיפועי בטון בלבד, ללא בטקל) :</p> <p>א. מריחת שכבת מסטיק MB במשקל 1.5 ק"ג למ"ר.</p> <p>ב. הטבעת רשת זכוכית או רשת פוליאסטר, ייבוש של 24 שעות.</p> <p>ג. מריחת שכבה שניה של מסטיק MB במשקל 1.5 ק"ג/מ"ר.</p> <p>ד. מריחת שכבה שלישית של מסטיק MB במשקל 1.5 ק"ג/מ"ר.</p> <p>ה. הבזקת חול והמתנה של כשבוע לייבוש.</p> <p>ו. במקרה של גג חשוף, יש להלבין עם "מסטיקיר" (1 ק"ג/מ"ר) או להכסיף עם שתי שכבות של "ביטומסילבר".</p>	
<p style="text-align: center;">1.5 ק"ג למ"ר בכל שכבה.</p>	תצרוכת
<p style="text-align: center;">ייבוש למגע – 24 שעות, ייבוש סופי – שבוע.</p>	זמן התייבשות
<p style="text-align: center;">18 ליטר, 4.5 ליטר.</p>	אריזה
<p>ניתן לדלל את החומר עם פריימר 106 בשיעור של כ- 5%. מומלץ להשתמש במגב למריחת החומר. ניקוי כלים – ע"י טרפנטין מינרלי. מסטיק MB אינו מיועד לאיטום גגות או מרפסות עם שכבת שיפועים מבטון מוקצף (בטקל).</p>	הערות
<p>1. החומר דליק, יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה.</p> <p>2. יש להימנע משימוש באש גלויה ליד משטח שנמרח בחומר זה לפחות 10 ימים מגמר היישום של החומר.</p> <p>3. יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים.</p> <p>4. יש להמנע משאיפת אדי החומר.</p> <p>5. יש להמנע ממגע בעור ובעיניים.</p> <p>6. יש להשתמש בצידוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולעור).</p>	אזהרות