

מסטיגג
חומר איטום פולימרי לבן לגגות
מספר קטלוגי: 311

עדכון: 2/01

<p>מסטיגג הינו חומר איטום פולימרי לבן היוצר שכבה אטומה וגמישה בטווח טמפרטורות רחב המגינה על הגג מפני חדירת מים ומהתחממות יתר בקיץ.</p>	<p align="center">תאור המוצר</p>
<p>מסטיגג מיועד לאיטום גגות בטון חדשים, שטוחים ומשופעים ולגגות ישנים שכוסו בעבר בביטומן. מסטיגג אינו מיועד לאיטום גגות עם שיפועי בטון מוקצף (בטקל).</p>	<p align="center">מטרת השימוש</p>
<p align="center">מעל 60,000 CPS. 300% (ASTM D-412). 10° C – (DIN 521123).</p>	<p align="center">מפרט טכני צמיגות: התארכות בקריעה: גמישות בקור:</p>
<p>החומר מוכן לשימוש, אין צורך בדילול נוסף. לבחוש היטב את החומר לפני השימוש. היישום ייעשה במברשת, ברולר או בהתזה. למרוח שכבה ראשונה של מסטיגג בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר. בכל מפגש של קיר-רצפה, יש להמשיך את מריחת שכבת המסטיגג עד לגובה של 30 ס"מ מעל השטח האנכי. יש לפרוש ארג זכוכית בחפיפה של כ- 10 ס"מ על פני השכבה הראשונה של מסטיגג, בהיותה עדיין רטובה, ויש להמשיך לפרוש את הרשת גם על חלק הקיר האנכי במפגש קיר-רצפה, עד לגובה של 30 ס"מ. להמתין 16-24 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לייבוש השכבה. לאחר ייבוש השכבה יש למרוח שכבה נוספת של מסטיגג בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר (על כל השטח). איטום מרזבים ואלמנטים אחרים יעשה באמצעות שתי שכבות של מסטיגג עם רשת זכוכית ביניהן.</p>	<p align="center">אופן השימוש</p>
<p align="center">גג בטון חדש התשתית חייבת להיות ישרה בלי שקערוריות. לוודא כי קיים שיפוע מתאים (2% לפחות ואפשרות לניקוז מים). לעצב רולקות קעורות 50 X 50 מ"מ בכל מפגש של שטח אנכי ואופקי. לאטום תפרי התפשטות בחומרים אלסטומריים מתאימים. לנקות היטב את השטח מחלקי בטון רופפים, לכלוך, שמנים וחומרים זרים אחרים. למרוח שכבת יסוד מסטיגג מדולל ב- 30% מים, בכמות של 300 גר' למ"ר, להמתין 1-2 שעות (תלוי במזג האוויר) לייבוש השכבה, לפני התחלת יישום מסטיגג.</p> <p align="center">גג מצופה בביטומן להסיר הלבנה ישנה, לקלף חלקי ביטומן רופפים. לנקות היטב את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים וחומרים זרים אחרים. לוודא כי קיים שיפוע מתאים ואפשרות לניקוז מים. לעצב רולקות קעורות 50 X 50 מ"מ בכל מפגש של שטח אנכי ואופקי. למרוח שכבת יסוד "פריימר 107" בכמות של 300-400 גר' למ"ר ולהמתין 2-3 שעות (תלוי במזג האוויר) לפני יישום המסטיגג.</p>	<p align="center">הכנת השטח</p>
<p align="center">ייבוש למגע – 24 שעות, ייבוש סופי – שבוע.</p>	<p align="center">זמן התייבשות</p>
<p align="center">22 ק"ג, 7 ק"ג.</p>	<p align="center">אריזה</p>
<p>1. יש להמנע מהרטבת המסטיגג במים עד שבוע מגמר היישום. 2. מסטיגג אינו מיועד לאיטום מרפסות מתחת לריצוף, לאיטום אדניות ולמקלחות (כלל זה נכון לכל חומרי האיטום האקריליים). 3. מסטיגג אינו מיועד לאיטום גגות עם שיפועי בטון מוקצף (בטקל). 4. יש לנקות את הכלים במים בגמר השימוש.</p>	<p align="center">הערות</p>