

מסטיגן

מסטיק אלסטי מבוסס מים לאיטום אדניות פרחים

מספר קטלוגי: 246

עדכון: 05/08

<p>מסטיגן הינו חומר איטום ביטומני אלסטומרי על בסיס מים. מסטיגן הוא בעל כושר אטימה מעולה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות 10°C – עד 110°C. השימוש בחומר הינו פשוט ונוח ואינו דורש חימום. החומר מכיל תוסף לעמידות נגד שורשים, בכמות מוגברת, מעל הנדרש בתקן DIN 4062. מסטיגן מיושם בקר, אינו רעיל ואינו דליק.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>מסטיגן מתאים במיוחד לאיטום אדניות פרחים וגינות גג קטנות.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>חומר משחתי שחור-חום ומבריק. 1.18 ג'"/סמ"ל. מעל 40,000 סנטיפואז. 65 החומר אינו מחליק ואינו נוזל. החומר אינו נסדק. מסטיגן עמיד במים עומדים תוך שמירת ההתחברות לתשתית. 1,000%. .85% טובה מאוד (לאחר הכספה עם ביטומסילבר).</p>	<p>מפרט טכני</p> <p>מראה משקל סגולי צמיגות תכולת מוצקים (באחוזים) נזילות ב- 80°C גמישות ב- 10°C – עמידות במים עומדים</p> <p>התארכות כושר שיוב (לאחר מתיחה של 500%) עמידות אקלימית חיצונית</p>
<p style="text-align: right;">הכנת השטח</p> <p>יש להוריד בליטות בבטון, לנקות את דפנות ותחתית האדנית מחלקי בטון רופפים, להסיר חוטי קשירה ולסתום חורים וקיני חצץ עם טיט צמנטי משופר. יש לדאוג לפתח ניקוז מתאים. במידה והדופן הפנימית של האדנית אינה יצוקה מבטון אלא בנויה מבלוקים, יש לטייח אותה עם טיט צמנטי משופר בעובי 3-4 מ"מ ולדאוג לאשפרה במים במשך 3 ימים. ייבוש של שבוע ימים לפחות.</p> <p style="text-align: right;">אופן ביצוע האיטום</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מריחת מסטיגום פריימר בכמות של 300 גר"/מ"ר על כל השטח הפנימי של האדנית, עד לגובה המיועד של פני המילוי. המתנה של 1-3 שעות לייבוש. 2. מריחת שכבה ראשונה של מסטיגן בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. המתנה של 2-4 שעות לייבוש. 3. מריחת שכבה שניה של מסטיגן בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. המתנה של 2-4 שעות לייבוש. בהתאם לתנאי מזג האוויר. 4. מריחת שכבה שלישית של מסטיגן בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. ייבוש של 7 ימים לפחות לפני כיסוי באדמה. 5. לשיפור ניקוז המים באדנית מומלץ לפרוס בד גיאוטכני על תחתית ודפנות האדנית (לגובה 10 ס"מ) לפזר שכבת חצץ דק בעובי 5 ס"מ על תחתית האדנית, לפרוס בד גיאוטכני עליה ועל דפנות האדנית ולאחר מכן למלא את האדנית באדמה גננית. 	<p>אופן השימוש</p>

מסטיגן

מסטיק אלסטי מבוסס מים לאיטום אדניות פרחים

מספר קטלוגי: 246

עדכון: 05/08

<p>1.5 ק"ג למ"ר בכל שכבה (3 שכבות).</p>	<p>תצרוכת</p>
<p>18 ק"ג, 4.5 ליטר.</p>	<p>אריזה</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ אין לאחסן את החומר בפחים בטמפרטורות נמוכות מ- 7°C ▪ החומר מוכן לשימוש ואין לדלל אותו. במידה והינו סמיך במקצת, יש לבחוש אותו בחישה ידנית או מכנית כדי לדללו ▪ החומר ניתן למריחה במברשת או ברולר ▪ אין ליישם את החומר במידה וצפוי גשם ב – 4 הימים הקרובים ▪ אין ליישם מסטיגן על תשתית בטון מוקצף (בטקל) ▪ יש להמתין לייבוש של שבוע ימים לפחות לפני מבחן הצפה ▪ ניקוי כלים עם מים, מיד לאחר השימוש, לאחר מכן עם טרפנטין 	<p>הערות</p>