

מסטיגום 10 מסטיק ביטומני אלסטי

מספר קטלוגי: 230

עדכון: 04/12

<p>מסטיגום 10 הינו חומר איטום ביטומני אלסטומרי. החומר הוא בעל כושר אטימה מעולה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות ($10^{\circ}C - 110^{\circ}C$). השימוש בו פשוט ונוח ואינו דורש חימום.</p> <p>מסטיגום 10 מתאים לשימוש גם בשטחים אנכיים. החומר מיושם בקר, אינו רעיל ואינו דליק.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>מסטיגום 10 משמש לאיטום רצפת מקלחות ומרפסות קטנות (לפני הריצוף) ולאיטום קירות מרתף וקורות מסד. כמו-כן, משמש ה-מסטיגום 10 לאיטום קירות חוץ מצופים באבן (בשיטת קיבוע יבשה).</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>מראה: חומר משחתי שחור-חום מבריק. משקל סגולי: 1.18 ג' למ"ל. צמיגות: מעל 20,000 סנטיפואז. תכולת מוצקים (באחוזים): 65. נזילות ב- $80^{\circ}C$: החומר אינו מחליק ואינו נוזל. גמישות ב- $10^{\circ}C$: החומר אינו נסדק. עמידות בריסוס מים: אין שינוי בפילם מסטיגום 10 לאחר ריסוס מים במשך 72 שעות. עמידות בלחץ מים: מסטיגום 10 בעובי פילם יבש של 3 מ"מ נבדק ועמד בלחץ מים של 1 אטמ' במשך 21 יום. התארכות: 1000%. שיוב (לאחר התארכות של 500%): 90%. עמידות בהולם: טובה.</p>	<p>מפרט טכני</p>
<p>לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח ולהרחיק כל לכלוך. יש לבצע העגלות (רולקות) מטיט צמנטי בכל מפגש קיר רצפה.</p> <p>1. איטום רצפת מקלחת לפני הריצוף: א. מריחת מסטיגום פריימר בכמות של כ- 300 גר"/מ"ר על השטחים האופקיים והרולקות. המתנה של 1-3 שעות לייבוש. ב. מריחת שכבת מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על השטח האופקי ועל הרולקות. ייבוש של 6-8 שעות. ג. מריחת שכבה שניה של מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. ייבוש של 24 שעות לפני מילוי חול. במקרה של ביצוע מבחן הצפה, יש להמתין שבוע ימים לייבוש. ד. מילוי חול וריצוף, או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטום.</p> <p>2. איטום רצפת מרפסת קטנה לפני הריצוף: כללי: התשתית לאיטום תהיה תשתית בטון יציבה ולא בטון מוקצף (בטקל). א. מריחת מסטיגום פריימר בכמות של כ- 300 גר"/מ"ר על השטחים האופקיים והרולקות (עד לגובה של 5 ס"מ מעל פני הריצוף המיועד). המתנה של 1-3 שעות לייבוש. ב. מריחת שכבת מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. ייבוש: 6-8 שעות. ג. מריחת שכבה שניה של מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. ייבוש של 12 שעות. ד. מריחת שכבה שלישית של מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. במידה וזו השכבה הסופית, יש להמתין לייבוש של 5 ימים לפני הריצוף. במידה שיש שכבות נוספות, יש להמתין 6-8 שעות לייבוש עד מריחת השכבה הבאה. ה. במקרה של מרפסת ששטחה מעל 10 מ"ר יש ליישם שכבה רביעית של מסטיגום 10 כנ"ל, זאת בתוך 6-8 שעות, לאחר יישום השכבה השלישית. ייבוש של 5 ימים לפני ריצוף. ו. במקרה של מרפסת ששטחה מעל 15 מ"ר יש להטביע ארג פוליאסטר מסוג "פוליפריק" (או לחילופין רשת זכוכית) בחומר הטרי, בין השכבה השנייה לשלישית של מסטיגום 10. ז. במרפסות גדולות יותר נא להתייעץ עם היצרן. ח. מילוי חול וריצוף, או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטום.</p>	<p>אופן השימוש</p>

מסטיגום 10 מסטיק ביטומני אלסטי

עדכון : 04/12

מספר קטלוגי: 230

<p>3. איטום קירות מרתף :</p> <p>א. במידה ורצפת המרתף נאטמה ביריעות ביטומניות, יש לעבור בחימום קל על פני היריעות לצורך שיקוע הלכלוך ולקבלת ביטומן מותך על פניהן לאחר מכן. יש למרוח "מסטיגום פריימר" על גבי היריעות ועל קירות המרתף לפני יישום המסטיגום 10.</p> <p>ב. מריחה של שכבת מסטיגום 10 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על פני השטח. המתנה של 6 שעות לייבוש.</p> <p>ג. מריחה של שכבה שניה כנ"ל. המתנה של 12 שעות לייבוש.</p> <p>ד. מריחה של שכבה שלישית כנ"ל. המתנה של 5 ימים לייבוש.</p> <p>ה. פריסת בד גיאוטכני במשקל 200 גר"/מ"ר על גבי המסטיגום 10 בקירות המרתף, ומעליו פריסת יריעות הגנה חלקות מ: HDPE מסוג פרוטקט 5. החזרת מילוי זמן קצר לאחר קיבוע יריעות הגנה.</p>	
	<p>תצרוכת</p>
<p>1.5 ק"ג למ"ר בכל שכבה.</p>	<p>זמן התייבשות</p>
	<p>אריזה</p>
<p>200 ק"ג, 18 ק"ג, 4.5 ליטר.</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין לאחסן את החומר בפחים בטמפרטורות נמוכות מ- 10°C. • החומר מוכן לשימוש ואין לדלל אותו. במידה והינו סמיך במקצת, יש לבחוש אותו בחישה ידנית או מכנית כדי לדללו. • החומר ניתן למריחה במברשת או ברולר. • אין ליישם את החומר על קירות מרתף או רצפות מרפסות במידה וצפוי גשם ב-4 הימים הקרובים. • אין ליישם מסטיגום 10 על תשתית בטון מוקצף (בטקל) • יש להמתין לייבוש של שבוע ימים לפחות לפני מבחן הצפה. • במקרה של יציקת מדה בטון על שכבת האיטום לצורך הדבקת אריחי קרמיקה, יש לפרוש תחילה שתי יריעות פוליאאתילן בעובי 0.2 מ"מ על גבי שכבת האיטום, לפני יציקת הבטון, לצורך חציצה. • ניקוי כלים עם מים, מיד לאחר השימוש, לאחר מכן עם טרפנטין. 	<p>הערות</p>