

מולטיגג מט
ציפוי דקורטיבי אוטם גמיש במיוחד לקירות חוץ
מספר קטלוגי : 313 M

06/09

<p>מולטיגג מט הינו ציפוי דקורטיבי אוטם גמיש במיוחד על בסיס פולימרים משולבים, אשר הופך עם התייבשותו לממברנת איטום דקורטיבית עמידה מאוד ומאריכת ימים. האלסטיות הגבוהה שלו בצירוף חוזקו מקנים לו כושר גישור גבוה מעל סדקים בתשתית. המולטיגג מט הינו חומר משחתי, נוח לישום בהתזה, רולר או מברשת. המולטיגג מט הינו חומר על בסיס מים, ידידותי למשתמש ואינו דליק.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>המולטיגג מט משמש לציפוי קירות חוץ המחדירים מים, כמו גם לציפוי אוטם, גמיש ודקורטיבי של קירות חוץ חדשים.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>מראה : משקל סגולי : צמיגות : כושר התארכות : גמישות בקור : בליה מואצת ב- UV, 2000 שעות : כושר גישור על פני סדקים : מעבר אדים ב - 23°C</p> <p>חומר משחתי לבן או מגוון 1.40 גר"/מ"ל. 35,000 – 40,000 Cps 500% -30° C עמידות טובה מאוד מעולה 10.5 גר" * מ"מ/מ"ר * 24 שעות</p>	<p>מפרט טכני</p>
<p align="center"><u>הכנת השטח</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - התשתית תהיה יציבה ונקיה, ללא חלקים רופפים. חומר התשתית – מינרלי או ציפוי אקרילי יציב. - יש לשטוף את קיר החוץ במים ולהמתין 48 שעות לייבוש. - סדיקה מקסימלית מותרת – סדקים נימיים. במידה ויש סדקים רחבים יותר – יש לטפל בהם ע"י מריחת סיליקון נייטרלי בשכבה דקה וברוחב 5 מ"מ לאורך הסדק, ייבוש מלא ומריחת / התזת מולטיגג לאורך הסדק בכמות של 1.25 ק"ג/מ"ר וברוחב כ- 10 ס"מ. - יש להתיז מולטיגג פריימר לתשתיות מיוחדות על פני הקיר בכמות של 250 גר"/מ"ר. המתנה לייבוש : 1-2 שעות. <p align="center"><u>ביצוע שכבת האיטום</u></p> <p>לאחר ייבוש מלא של "פסי" המולטיגג מט לאורך הסדקים יש ליישם מולטיגג מט בשתי שכבות בכמות של 400 גר"/מ"ר לכל שכבה. במקרה של קירות סדוקים יש ליישם מולטיגג מט בשתי שכבות של 800 גר"/מ"ר כל אחת. המתנה לייבוש בין השכבות : 3-4 שעות ביישום במברשת יש לבצע השכבות בכיווני הברשה צולבים.</p>	

מולטיגג מט
ציפוי דקורטיבי אוטם גמיש במיוחד לקירות חוץ
מספר קטלוגי : 313 M

06/09

<p>למגע : 2-3 שעות (ב- 25° C וב- 50% לחות). זמן ייבוש סופי : 5 ימים.</p>	<p align="center">זמן ייבוש</p>
<p>בצל, מוגן מתנאי קרה וטמפרטורות גבוהות. שארית במיכל - יש להצמיד היטב ניילון אל שטח הפנים העליון של החומר ולסגור המכסה היטב.</p>	<p align="center">אחסנה</p>
<p align="right">22 ק"ג</p>	<p align="center">אריזה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • מולטיגג מט מסוכן בבליעה, רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש • אין ליישם מולטיגג מט 24 שעות לפני גשם או כ- 6 שעות לפני טל • אין ליישם מולטיגג מט בטמפרטורה נמוכה מ- 5 מעלות, או בטמפרטורה גבוהה מ- 35° C • אין ליישם מולטיגג מט בסמוך לסופת אבק • אין לדלל את המולטיגג מט, אין להוסיף מים או כל חומר • אין ליישם מולטיגג מט בכמות אשר עולה על 1.0 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת • בתקופת החורף יש להמתין 4-6 שעות לייבוש בין שכבות המולטיגג מט 	<p align="center">הערות ואזהרות</p>