

פריימר 106
פריימר לחומרים ביטומניים

מספר קטלוגי: 106

עדכון: 08/07

<p>תאור המוצר</p> <p>פריימר 106 הינו תמיסה המורכבת מתערובת של ביטומן מופח קשה וגמיש ושל ממסים פחמימניים מובחרים. פריימר 106 אינו מכיל מים ולא חומרים הנמסים במים. ייבושו של פריימר 106 מהיר.</p>	
<p>מטרת השימוש</p> <p>פריימר 106 משמש כשכבת יסוד לציפויים ביטומניים. התחברותו של פריימר 106 לשטחים לחים מאפשרת שימוש בחומר כצבע יסוד למשטחי בטון לחים.</p>	
<p>מפרט טכני</p> <p>מראה: נוזל שחור ומבריק. משקל סגולי: 0.9 ג' למ"ל. תכולת מים: אין מים. צמיגות סייבוליט פורול ב- 25° C שניות: 25-60. שארית זיקוק (אחוזי נפח מחושבים): 35 מינ'. חדירות ב- 25° C במשקל 100 גר', 5 שניות (ב- 0.1 מ"מ): 20-50. חומרים נמסים בטריכלורואתילן: 99% מינ'.</p>	
<p>אופן השימוש</p> <p>לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח מחלודה, משומן ומכל חומר זר אחר. השימוש יעשה ע"י ריסוס או ע"י מריחה במברשת. פריימר 106 מוכן לשימוש במריחה. לשם ריסוס יש לדללו בטרפנטין מינרלי (עד 5% לפי הצורך).</p>	
<p>כוח כיסוי</p> <p>5-3 מ"ר ל- 1 ק"ג בצביעה על בטון. 10-4 מ"ר ל- 1 ק"ג בצביעה על ברזל.</p>	
<p>תצרוכת</p> <p>200-300 גר' למ"ר.</p>	
<p>זמן התייבשות</p> <p>1-3 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר ולעובי השכבה.</p>	
<p>אריזה</p> <p>180 ק"ג, 15 ק"ג 4.5 ליטר, 1 ליטר.</p>	
<p>הערות ואזהרות</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. החומר דליק, יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה. 2. יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים. 3. יש להימנע משאיפת אדי החומר. 4. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. 5. יש להשתמש בצידוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולעור). 6. יש לרחוץ ידיים במים ובסבון לאחר השימוש. 	