

# פוליגג סופר M

ציפוי פולימרי מצולב לאיטום ולהלבנת גגות. עמיד במים עומדים

**- מוכן לשימוש**  
**- אחריות ל-10 שנים**



## שימושים:

■ ציפוי פולימרי מצולב לאיטום והלבנת גגות

## תכונות:

- עומד בכל דרישות התקן הישראלי מס' 4518 - דגם M
- עומד במים עומדים
- מגשר ע"פ סדקים דינמיים
- רמת איטום גבוהה במיוחד
- בעל חוזק וגמישות גבוהים במיוחד
- קל ונוח ליישום גם על-גבי גגות מורכבים ומפותלים
- מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות
- הידבקות מצוינת לזפת (לפחות שנה מיום היישום)
- גם לאחר חשיפה ארוכה למים, חום ו-UV.

## נתונים טכניים:

± 63 ± 3	אחוז מוצקים (%)
0.5-1.0*10 <sup>6</sup>	צמיגות (cps) ברוקפילד 25°C, 0.3rpm
6.5-8.5	חומציות pH
1.29	משקל סגולי מרחבי (g/ml)
180-230	התארכות במתיחה (%)
220	לאחר בליה בחום (%)
210	לאחר בלייה ב-UV (מואץ) (%)
250-300	התארכות בשבר (%)
1.55-1.75	חוזק מתיחה בשבר (mPa)
(-10°C)	גמישות בטמפ' נמוכה

## הכנת הגג:

על הגג להיות מפולס. יש לעצב רולקות בכל מפגש בין רצפה לקיר. על הגג להיות נקי מאבק, שמנים, שאריות סיד וחומרים זרים אחרים. יש לשטוף את הגג במים זורמים ולהמתין לייבוש. בועות זפת (התנפחויות) יש להסיר בעזרת כלי חיתוך. חורים ושקעים יש למלא בתערובת מלט המכילה **ג'נרל בונד**, מוסף אקרילי מתוצרת שרפון, או **תיקון מהיר וקל** מבית טמבור בנייה.

**פריימיר:** על זפת חדשה או זפת ישנה ומתפוררת, יריעות ביטומניות ללא אגרגט, וגגות מתכת צבועים, יש ליישם פריימר יסוד קושר לרב גמיש (פריימר על בסיס גומי מדולל בטרפנטין).

## אופן היישום:

יש להכין שכבת יסוד ביחס של 1 מידת פוליגג: 3 מידות מים, ולמרוח את כל שטח הגג והמעקות בעזרת רולר שעיר, מברשת או בעזרת מרסס, ולהמתין לייבוש מלא. יש למרוח שכבת ביניים אחידה של פוליגג ללא דילול בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר ולהמתין לייבוש מלא. לבסוף, יש למרוח שכבה עליונה של פוליגג ללא דילול בכמות של 1 ק"ג למ"ר. **להלבנת הגג בלבד:** יש למרוח שכבת יסוד כמפורט לעיל, ולאחר מכן למרוח שכבה נוספת של פוליגג מדולל ב-20% מים בכמות של 1 ק"ג/למ"ר ולהמתין לייבוש כ-24 שעות.

## זמן ייבוש:

למגע-24 שעות. ייבוש סופי-שבעה ימים.

## צריכה:

1 ק"ג למ"ר להלבנה, 2.5 ק"ג למ"ר לאיטום.

## אורך חיי מדף ואחסון:

12 חודשים באריזה סגורה במקום קריר ויבש.

## ניקוי כלים וידיים:

ניקוי ידיים וכלים עם מים וסבון.

## אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדים. ידידותי למשתמש ולסביבה.

## לתשומת לבך:

אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר היישום. טמפרטורה מינימלית ליישום 7°C.

הערה: ניתן לריסוס באמצעות מרסס איירלס, דיזה 0.035 בלחץ גבוה. היישום אפשרי ללא דילול ועם דילול בהתאם לצורך. ניתן לשיריון ע"י יישום משולב עם רשת אינטרגלס.