

פולקיר

צבע גמיש לאיטום קירות חוץ

מותאם לת"י 1731, הצבע מתאים לדרג 2, 3, 4 בעוביי יישום משותנים.



תכונות:

- מתאים לגישור ע"פ סדקים ברוחב עד 2 מ"מ, בהתאם לעובי הציפוי.
- לבן במיוחד.
- הידבקות מצוינת למשטחים סופגים.
- ידידותי למשתמש ולסביבה.

שימושים:

- צבע גמיש אוטם לצביעת חוץ.
- ניתן ליישום בעזרת מברשת, מכשיר ריסוס או רולר עד לקבלת כיסוי מלא של הקיר.
- מוכן לשימוש ואין צורך לערבבו עם חומרים או מוצרים אחרים.

הוראות יישום: הכנת תשתית:

יש לנקות את קירות המבנה מאבק, שומנים, חלקי טיח וסיד רופפים, לשטוף במים זורמים ולבצע תיקוני טיח במקומות הנדרשים. יש להמתין לייבוש מלא. מומלץ לבצע תיקוני טיח עם תערובת צמנט (1 יחידת משקל) חול (2 יחידות משקל) בתוספת 15% ממשקל הצמנט של ג'נרל בונד (מוסף אקרילי) או תיקון מהיר וקל מבית טמבור בניה.

בכל מקרה יש לוודא שהתשתית ליישום הצבע "פולקיר" תתאים לת"י 1920 חלק 02 או עפ"י המפורט בת"י 1731.

יישום:

הוראות לשכבת יסוד:

יש לדלל 1 מנה של ג'נרל בונד מבית שרפון עם 2 מנות של מים, וליישם את התערובת באמצעות מריחה עם מברשת סיידים או באמצעות התזה בעזרת מכשיר ריסוס (איירלס).

יש להמתין כשעתיים לייבוש מלא בהתאם למזג האוויר. כמות ממומלצת ליישום 200 גר'/מ"ר.

כאשר התשתית אינה סופגת, מומלץ להשתמש ב"יסוד קושר לרב גמיש" מבית טמבור, בדילול של 20% טרפנטין, וביישום של כ-150 גרם למ"ר.

יישום:

יש למרוח 2 שכבות פולקיר בעזרת מברשת, רולר או מכשיר ריסוס (איירלס) בדילול של עד 10% מים, עד לקבלת כיסוי מלא. יש להמתין לייבוש מלא בין שכבה לשכבה (6-24 שעות, בהתאם למזג האוויר).

נתונים טכניים:

תיאור	נוזל לבן צמיגי
חומציות (pH)	7.5-8.5
אחוז מוצקים (%)	59 ± 2
צמיגות [25°C, Brookfield] (cPs)	7000-8000
משקל סגולי מרחבי (g/ml)	1.40 ± 0.04
גישור על סדק-לפי כמות מיושמת:	
400 גרם/ מ"ר	1.513 מ"מ
600 גרם/ מ"ר	2.110 מ"מ
800 גרם/ מ"ר	2.807 מ"מ
חוזק פילם (Mpa)	1.00 <
חוזק הדבקות לבטון (Mpa)	0.8-1.2
ספיגת מים (%) (טבילה לשבוע)	5-10

פוליקיר

צבע גמיש לאיטום קירות חוץ



צריכה:

כאשר הקירות מאופיינים בסדקים נימיים בלבד (עד 0.5 מ"מ), יש ליישם את הפוליקיר בשלושה שלבים:

1. שכבת יסוד: "ג'נרל בונד"/יסוד קושר.
2. שכבת ביניים: 200 גר/מ"ר "פוליקיר".
3. שכבה עליונה: 200 גר/מ"ר "פוליקיר" ובסה"כ 400 גר/מ"ר

כאשר הקירות מאופיינים בסדקים שרוחבם עד 1 מ"מ, יש ליישם את הפוליקיר בשלושה שלבים:

1. שכבת יסוד: "ג'נרל בונד"/יסוד קושר.
2. שכבת ביניים: 300 גר/מ"ר "פוליקיר".
3. שכבה עליונה: 300 גר/מ"ר "פוליקיר" ובסה"כ 600 גר/מ"ר

במבנים בהם יש סדקים רחבים (עד 2 מ"מ), יש ליישם את הפוליקיר בשלושה שלבים:

1. שכבת יסוד: "ג'נרל בונד"/יסוד קושר.
2. שכבת ביניים: 400 גר/מ"ר "פוליקיר".
3. שכבה עליונה: 400 גר/מ"ר "פוליקיר" ובסה"כ 800 גר/מ"ר

אחסון אורך חיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית סגורה ובמקום קריר ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים.

אריזה:

דלי במשקל 25 ק"ג

לתשומת לבך:

אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר היישום. טמפרטורה מינימלית ליישום 7°C.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. אינו מכיל חומרים שמוגדרים כמסוכנים ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. ידידותי למשתמש ולסביבה.