

שראקריל 4000



שימושים:

- מוסף רב תכליתי לתערובות צמנט בכל העבודות בענף הבנייה.
- ריכוז מוצרים גבוה במיוחד.
- למניעת רטיבות על קירות חיצוניים.
- לאיטום המבנה בפני חדירת רטיבות.
- להדבקות טיח חזקה לבלוקים, קירות בטון ולאיטונג לשיפור העבידות.
- פריימר למדה מתפלסת.

תכונות:

- עומד בכל דרישות מפרט טכני 116 של מכון התקנים הישראלי, כחומר אטימה במערכות טיח גמישות טיח גבוהה ומניעת סדקים.
- עמידה מצוינת נגד מלחים וכימיקלים.
- עבידות מעולה ונוחות בביצוע טיט וטיח.

הוראות שימוש:

הנחייה כללית: יש להשתמש בשראקריל 4000 בשיעור שבין 10%-20% מכמות הצמנט בתערובת. (בהתאם לשימושים השונים).

פריימר אטימה: יש לערבב חלקים שווים צמנט, שראקריל 4000 ומים עד קבלת משחה נוחה למריחה, למרוח את הקיר במברשת שתי וערב עד לקבלת כיסוי מלא ולהמתין לייבוש.

צריכה של שראקריל 4000 גר/מ ² עובי מ"מ עובי	חוזק הדבקה (רטוב) mPa ▲	חוזק הדבקה (יבש) mPa ▼	מים	שראקריל 4000	חול (גודל אגריגט מקס' 0.7 מ"מ)	צמנט (אפור או לבן)	
40-50	0.9	1.4	0.6	0.1	2	1	כיסוי קיר באריחי קרמיקה ופורצלן (פנימי)
40-50	0.9	1.4	0.6	0.1	2	1	ריצוף באריחי קרמיקה ופורצלן ובאריחי אבן ושיש
30-40	---	0.9	0.6	0.1	2.5-3	1	שכבת טיח ראשונה
20-30	---	0.5	0.6-0.7	0.1	3-4	1	שכבת טיח עליונה

מקרא הטבלה: ● כמויות לפי משקל ▼ לייבוש באוויר ל- 28 יום ▲ ייבוש באוויר-7 ימים, השרייה במים-21 יום.

שליכט חוץ ופנים: יש לערבב 18 דליים חול, 2 דליים סיד כבוי, 5-2 דליים צמנט, דלי אחד-5 ק"ג שראקריל 4000 ומים לפי הצורך. למרוח שכבה של כ-2 מ"מ. **שפריץ מלט מותז או מושלך:** יש לערבב 18 דליים חול מחצבה, 2 דליים סיד כבוי, 3 דליים צמנט לבן, דלי 1-5 ק"ג שראקריל 4000 ומים לפי הצורך. להכנת התערובות ללא סיד יש להכפיל את כמות השראקריל בכל התערובות.

דבק אקרילי טהור רב תכליתי לבנייה

תיקוני סדקים ויציקות על בטון ישן: יש למרוח את שטח היציקה או התיקון בתערובת של **שראקריל 4000** ביחס של 1:1. להוסיף לתערובת היציקה / תיקון 15-20% **שראקריל 4000** משקל הצמנט בתערובת. **איטום קירות מעבירי רטיבות:** יש להבריז או לרסס בתערובת **שראקריל 4000** ומים ביחס של 1:1 על קיר יבש ונקי, לחזור על הפעולה שנית לאחר התייבשות השכבה הראשונה. להגנה מלאה יש לצבוע ב**פוליקיר** צבע אקרילי גמיש אוטם מתוצרת שרפון.

צריכה:

לטיח הרבצה: 0.25 ק"ג/מ"ר לשכבה בעובי 5 מ"מ. לטיח מיישר: 0.35 ק"ג/מ"ר לשכבה בעובי 10 מ"מ. לטיט לריצוף: 0.5 ק"ג/מ"ר לשכבה בעובי 10 מ"מ.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה מקורית, אטומה ובמקום מוצל ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים.

אריזה:

גלון של 5 ק"ג, 220 ק"ג, 1000 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים דימונים או אזהרות מיוחדות. גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה.