

סופרקריל אקריל



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים להגנה מפני עובש ופטריות

תכונות:

מגן בפני עובש ופטריות, ללא ריח לוואי, ניתן לרחיצה, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעה פנימית של קירות ותקרות בחדרים הנגועים או עשויים להיות נגועים בעובש לעתים קרובות יחסית (חדרי אמבטיה, מטבח, חדרי מגורים ועוד). בנוסף מתאים לצביעת משטחי בטון, טיח אסבסט צמנטי, עץ ומשטחים הצבועים בצבעים מדוללים במים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 724-001 לבן, 724-002 בסיס P ל-400 גווי פסטל של מניפת הספקטרום

גוון: לבן ופסטל ל-400 גווי פסטל של מניפת הספקטרום

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-7 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות

ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

80 5 ליטר

576 1 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים נגועים בעובש:

לתשומת לב: סופרקריל אקריל מונע גידול עובש ופטריות על שטח נקי, אך אין הוא משמיד את אלו הנמצאים כבר על השטח. לפיכך, במידה והשטח המיועד לצביעה נגוע כבר, יש לנקותו היטב לפני הצביעה. הניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח בתמיסת פונגיצי'ק מהולה במים (ראה הוראות שימוש לתמיסת פונגיצי'ק). ניתן לגשת לצביעה רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש. לאחר הכנת השטח כמפורט לעיל, ניתן להמשיך בצביעה כנדרש לגבי משטחים לא נגועים בעובש.

שטחים פנימיים לא נגועים בעובש:**בטון, טיח או אסבסט-צמנט:**

ערבבו היטב את הצבע. במידת הצורך תקנו פגמים בדבק שפכטל 2000. צבעו שכבה ראשונה של סופרקריל אקרינול מדוללת ב- 20% מים והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות נוספות של סופרקריל אקרינול מדוללת ב-15%-5% מים.

שטחים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. תקנו פגמים בדבק שפכטל 2000. צבעו שכבה אחת בונדרול סופר מדולל במים והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות נוספות של סופרקריל אקרינול מדולל במים.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה ברולר: טבלו את הרולר בצבע ולאחר מכן הסירו ממנו את עודפי הצבע. (באריזת 5 ליטר אובלית ניתן לטבול את הרולר ישירות בתוך האריזה). צבעו שכבה עבה ונדיבה.
לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב.
הערה: בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים לפני הצביעה בסופרקריל אקרינול.
צביעה במברשת / פד: דללו עד 15% מים וערבבו היטב.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.