

THORO BOND (טורו בונד)

■ חומר הדבקה נוזלי לשימוש עם מוצרים מינרליים

תיאור המוצר

טורו בונד הוא תרחיף מוכן לשימוש של PVA (פולי-ויניל אצטט) במים בעל מרקם דביק וצמיג.

שימושים

- להדבקת טיט או טיח על בסיס צמנט או גבס למשטחים מינרליים חדשים וישנים, משטחי עץ, מתכת וכו'.
- להדבקה של בטון חדש לישן.
- כחומר הדבקה עבור מצע טיט של ריצוף אופקי ואנכי.

יתרונות

• עמידות

- אינו מושפע מהאלקליות הגבוהה של טיח סיד או צמנט פורטלנד.
- חוזק מתיחה וגזירה גבוה
- שומר על פלסטיות מקורית ואינו נעשה פריך.

• קל ליישום

- יישום ורוד כדי להבדיל בין משטחים שטופלו למשטחים שלא טופלו.

• ידיותי לסביבה

- על בסיס מים
- אינו מכיל ממסים

• כלכלי

- חסכון בזמן; אינו דורש פעולות חפוס או סיתות

נתוני המוצר

תכונות פיסיקליות טיפוסיות (x)

צפיפות	1.074 ק"ג/ל'
תכולת מוצקים (משקלית)	44.0%

(x) ערכים טיפוסיים. כל הבדיקות בוצעו בתנאי טמפרטורה מבוקרת של 21°C.

בדיקות ואישורים

בדיקות הידבקות על חומרי בניין שונים. דו"ח מס' 483529 מפיטסבורג, פנסילבניה, ארה"ב. חוזק קשירה בהתאם לתקן ASTM C-1042. דו"ח מס' 812.20065-3, PSI, ארה"ב.

צבעים

תרחיף ורוד.

כיסוי

כתלות בחפוס ובנקבוביות המשטח, הצריכה עשויה לנוע בין 0.1 ל-0.4 ל"מ"ר, כלומר, כיסוי של 2.5 עד 10 מ"ר/ל'.

אריזה

פחיות של 5 לי' ופחיות של 20 לי'.

אחסון

יש לאחסן את המוצר תחת כיסוי, מוגבה מעל לפני הקרקע. יש להגן על המוצר מכל מקור של לחות וכפור (+5°C). יש לבצע רוטציה של המלאי כדי שלא לחרוג מאורך חיי מדף של 12 חודשים.

היישום

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לציפוי להיות יבש, נקי ויציב. יש להסיר את כל שאריות התבניות, חומרי שחרור, ציפויים קודמים, מי צמנט וכל מזהם אחר שעשוי להשפיע לרעה על ההידבקות.

שיטות ניקוי מתאימות כוללות שימוש במים בלחץ והתזת חפץ.

לא מומלץ להשתמש בשיטות נקישה אגרסיביות. לאחר הטיפול הנ"ל, יש לשטוף את המשטחים ביסודיות במים נקיים כדי להסיר את כל האבק והחלקיקים הרופפים. יש לתקן את כל החורים, סדקים והבטון הפגום תוך שימוש בטורו סטרוקצ'ורייט 300 (Thoro Structurite 300) או בטורו סטרוקצ'ורייט HB (Thoro Structurite HB).

THORO BOND (טורו בונד)

ערבוב

טורו בונד הינו מוצר מוכן לשימוש. יש לערבב לקבלת פיזור אחיד. לא מומלץ לבצע ערבוב וניעור מכאניים של הדלי שכן הדבר עלול לגרום להקצפה. אין לדלל במים.

שיטת היישום

אין ליישם טורו בונד על משטחים קפואים או אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-5°C או אם היא צפויה לרדת אל מתחת ל-5°C בתוך 4 שעות.

יש תמיד ליישם טורו בונד על משטח יבש בעזרת מברשת או גלגלת. על השכבה להיות דקה ורציפה. אין לאפשר לחומר ליצור שלוליות במקומות הנמוכים.

אין להשתמש בטורו בונד במקומות בהם החומר עשוי לבוא במגע ממושך עם מים.

אשפיה

לפני יישום הטיח או הטיט הרטוב, יש לאפשר לטורו בונד להתייבש עד שכבר אינו דביק. אם רוצים, ניתן ליישם חומר עד לשלושה ימים מאוחר יותר, בתנאי ששכבת טורו בונד נקייה ושלמה.

ניקוי ושפיכות

ניתן להסיר חומר שטרם התקשה בעזרת מים בלבד.

בריאות ובריחות

טורו בונד אינו במהותו מסוכן, אולם מומלץ להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן. במקרה של התזה לא-מכוונת של החומר על העור או לעיניים, יש לשטוף מיד במים נקיים. במקרה של גירוי מתמשך, יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, יש להשקות במים או חלב ולטפל באופן סימפטומטי. אין לעורר הקאה ויש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי.

ניתן לקבל גיליון נתוני בטיחות המוצר עבור מוצר זה על פי בקשה.