

## אקרילפז פלטינום

חומר איטום וציפוי אקרילי מתקדם המיועד לאיטום גגות ומיושם בהתזה או במריחה.

### אקרילפז פלטינום מתאים לדרישות ת"י 4518 דרגה M

תאור המוצר	אקרילפז פלטינום הינו חומר איטום אקרילי איכותי על בסיס מים, ידידותית לסביבה.
מטרות השימוש	אקרילפז פלטינום מיועד לאיטום והלבנת גגות.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> <li>מתאים לדרישות התקן הישראלי 4518, דרגה M.</li> <li>עמיד לקרינת UV.</li> <li>מוריד את עומס החום במבנה</li> <li>ייבוש מהיר ותפוקות גבוהות ביום עבודה.</li> <li>עמידות גבוהה בתנאי סביבה קשים.</li> <li>משחה ידידותית לסביבה על בסיס מימי.</li> </ul>

### מפרט טכני

הופעה	משחה לבנה	
משקל סגולי	1.4 גרם/מ"ל	
אחוז מוצקים	>65%	
כיסוי מומלץ	2.5-3.5 ק"ג/מ"ר	
עובי שכבה יבשה	1.0-1.5 מ"מ	
טמפרטורת יישום	> 5°C	
עמידות בחום	ASTM D 2939 >120°C	
גמישות בקור	ASTM D 522 <-15°C	
חוזק במתיחה	ASTM D 412 >1.0 מגפ"ס	
התארכות	ASTM D 412 > 400%	
עמידות במים עומדים	ASTM D 2939 עומד	
עמידות בלחץ מים	DIN 52123 0.5 אט"מ, 24 שעות	
עמידות לקרינת UV	ASTM D 4799 עמיד לקרינת UV והשפעת אוזון וחמצן	
הידבקות	ASTM C 794 כושר הדבקה מעולה לתשתית בטון, רעפים, אסבסט, ביטומן, יריעות ביטומניות, מתכת ועוד.	

## אופו השימוש:

<p>לפני תחילת העבודה וודא כי קיים שיפוע בגג של מינימום 2% ובגגות קלים של מינימום 4%. וודא כי השיפוע חיובי לכיוון הקולטנים. וודא כי השיפוע אחיד ללא אזורים נמוכים לכל אורכו. גגות חדשים - וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מלא חורים בדיוק צמנטי מושבח בפולימרים. גגות ישנים – הסר הלבנה קודמת, חלקים רופפים וחתוך נפחיות בשכבה הישנה.</p>	<p><b>הכנת השטח</b></p>
<p>לתשתית בטון, בטון מוחלק, יריעות ביטומניות מתכת ואסבסט – דלל אקרילפז פלטינום במים ביחסים של 1:1 והתז שכבה של כ- 300 גרם/מ"ר. המתן כשעתיים לייבוש.</p>	<p><b>שכבת יסוד - פריימר</b></p>
<p>ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס מברשת, רולר או מגב.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• על פני שכבת היסוד ישם שכבה אחידה של אקרילפז פלטינום בכמות של 1.5-2.0 ק"ג/מ"ר.</li> <li>• המתן 4-6 שעות לייבוש, בהתאם לתנאי מזג האוויר.</li> <li>• יישום שכבה שנייה של אקרילפז פלטינום בכמות של 1.0-1.5 ק"ג/מ"ר.</li> <li>• זמן ייבוש סופי 14 יום מגמר היישום, בהתאם לתנאי מזג האוויר.</li> <li>• להלבנת גגות האטומים ביריעות ביטומניות מומלץ ליישם כמות של 1.0-1.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת (לאחר יישום שכבת היסוד).</li> </ul> </p>	<p><b>אופן היישום</b></p>
<p>דלי 20 ק"ג.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה מתחת ל 5°C .</li> <li>• אקרילפז פלטינום מוכן לשימוש. אין לדללו, למעט להכנת הפריימר.</li> <li>• אין ליישם אקרילפז פלטינום במזג אוויר גשום או כאשר צפוי גשם פחות משלושה ימים מגמר היישום.</li> <li>• אין ליישם אקרילפז פלטינום על משטחי בטון קל (בטקל).</li> <li>• אין להשתמש באקרילפז פלטינום כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ- 5°C .</li> <li>• מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.</li> <li>• המתן 30 יום לפני יישום אקרילפז פלטינום על משטחי בטון או זפת חדשים.</li> <li>• ניתן לבצע בדיקת המטרה 14 ימים לפחות לאחר גמר היישום.</li> <li>• אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C .</li> <li>• ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים.</li> <li>• אקרילפז פלטינום אינו דליק.</li> </ul> </p>	<p><b>אריזה הערות</b></p>
<p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• לא למאכל.</li> <li>• בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים).</li> <li>• רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.</li> </ul> </p>	<p><b>הוראות בטיחות</b></p>

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.