

# הידרוגג 2K

אוטם אקרילי גמיש לגגות, דו-רכיבי, מהיר התייבשות

מהיר התייבשות  
עמיד במים עומדים



## איטום:

### הכנת החומר:

את "המקשה האבקתי" (3 ק"ג), יש לשפוך לכלי עם 3 ליטר מים, ולערבב היטב עם מערבב חשמלי. להוסיף את התמיסה לתוך הדלי עם המשחה הלבנה ולערבב היטב עם מערבב חשמלי.

### פריימר הידרוגג:

לתערובת המוכנה, להוסיף 30%-50% מים ולערבב היטב. ליישם על התשתית 0.3-0.4 ק"ג/מ<sup>2</sup>. זמן התייבשות: 30-60 דקות, תלוי במזג האוויר. (ניתן ליישם על תשתית לחה, לאחר הסרת עודפי מים).

### איטום:

לאחר התייבשות הפריימר, ניתן ליישם שכבת איטום ראשונה, 1.5-1 ק"ג/מ<sup>2</sup>. ניתן להוסיף 3%-5% מים לתערובת במידה והסמיכות גבוהה מדי. זמן ייבוש: 2-6 שעות, תלוי בתנאי מזג האוויר. שכבת איטום שנייה: 1-1.5 ק"ג/מ<sup>2</sup>, ניתן ליישם מיד לאחר התייבשות השכבה הראשונה.

### שיטות יישום:

מברשת, רולר, התזה באייר לס. יש להקפיד על יישום שכבה אחידה ככל שניתן, על מנת למנוע מעברי עובי חדים.

### אריזה:

דלי במשקל: 20 ק"ג  
מקשה אבקתי במשקל 3 ק"ג

### אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה, במקום מוצל ומוגן מגשם.

### ניקוי ידיים וכלים:

עם מים, מיידית לאחר היישום.

### אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן, ואינו מכיל חומרים הדורשים סימוני או אזהרות מיוחדים. ידידותי למשתמש ולסביבה.

## שימושים:

- לאיטום גגות עם מים עומדים.
- מיועד למגוון תשתיות: בטון, זפת, יריעות ביטומניות, איטום אקרילי, בטקל, פח צבוע, פח מגולוון.

## תכונות:

- דו רכיבי (משחה 20 ק"ג, "מקשה אבקתי" 3 ק"ג)
- מהיר התייבשות, מאפשר איטום מלא ביום עבודה אחד.
- ניתן ליישם על תשתית לחה.
- אין צורך בפריימר, במקרה של תשתית רופפת משתמשים בהידרוגג מדולל מים כפריימר.

## נתונים טכניים:

- משקל סגולי: משחה: 1.4 ק"ג/ליטר. תערובת איטום: 1.4 ק"ג/ליטר.
- זמן פתוח: 1.5-2.0 שעות.
- התארכות: 50%-60%.
- חוזק למתיחה: 0.6 מגפ"ס.
- עמידות במים: ספיגת מים 5-6% לאחר 30 יום טבילה במים, בטמפ' החדר.
- זמן התייבשות: פריימר: עד 1 שעות. שכבת איטום: 1-6 שעות, תלוי במזג האוויר.
- גמר יישום לפני ירידת גשם: 12 שעות.

## הכנת התשתית:

- יש להסיר את החלקים הרופפים על הגג, כולל אבנים, אבק, לכלוך וחפצים שונים.
- חורים יש למלא באמצעות התערובת הבאה: (יחסי נפח) 1/מלט/2-2.5 חול/0.1-0.15 פורצלן בונד + מים, עד לקבלת משחה. כמו כן, חובה ליישם רולקה בין הרצפה לקירות באמצעות תערובת זו.
- סדקים וחריצים ניתן למלא באמצעות מסטיק אקרילי גמיש.
- במקרה של תשתית חלשה, שאריות לכלוך ואבק על התשתית, סיד, ביטומן ישן, בטקל ופח צבוע או מגולוון, יש ליישם "פריימר הידרוגג" (הוראות הכנה בהמשך), בכמות של כ-0.3-0.4 ק"ג/מ<sup>2</sup>.
- התייבשות הפריימר בין 30-60 דקות.