

פלקספז V אנכי

חומר איטום ביטומני חד רכיבי, אלסטומרי, ליישום קר.

תאור המוצר	משחת איטום ביטומנית אלסטית מושבחת בפולימרים על בסיס ממסים
מטרת השימוש	• איטום קירות אנכיים. • חומר עזר לאיטום ע"י יריעות ביטומניות. • גמר עיבוד בשטחים אנכיים. • גמר עיבוד יריעות בפניות וחיבורים בין יריעות לבטון, מתכת וכל סוג חומר אחר. • גמר עיבוד יריעה בחלק עליון של "יריעות חיפוי". • חומר מילוי במעברי צנרת במבנים
יתרונות	• גמישות גבוהה. • עמידות גבוהה למים עומדים. • עמידות מפני חדירת מים תת קרקעיים • יוצר שכבת איטום הומוגנית חזקה וגמישה. • יכולת גישור גבוהה על סדקים. • הדבקה מצוינת לבטון. • יישום ויבוש מהיר.

מפרט טכני

הופעה	משחה שחורה	
משקל סגולי	0.95 גרם/ מ"ל	
אחוז מוצקים	>57%	
כיסוי מומלץ	2.5-4.5 ק"ג/מ"ר	
עובי שכבה יבשה	1.5-2.5 מ"מ	
טמפרטורת יישום	> 5°C	
עמידות בחום	>100°C	ASTM D 2939
גמישות בקור	<-5°C	ASTM D 522
חוזק במתיחה	>0.8 מגפ"ס	ASTM D 412
התארכות	> 1200%	ASTM D 412
עמידות למים עומדים	עומד	ASTM D 2939
עמידות בלחץ מים	0.5 אטמ', 24 שעות	DIN 52123

אופן השימוש:

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיח פולימרי.
שכבת יסוד - פריימר	על בטון גלוי, יישם פריימר מסוג GS-474 בכמות של כ- 250 גר' / מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא.
אופן היישום	• יישם פלקספז V באמצעות מברשת או מרית (שפכטל) במשקל 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר לשכבה. • לאחר המתנה בת 24 שעות יש ליישם שכבה נוספת, כ- 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר. • ייבוש סופי: שבוע ימים. • במקרים מיוחדים ניתן להשתמש ברשת זכוכית או פוליאסטר • כשכבת חיזוק בין שתי השכבות של "פלקספז V". • במידה ושכבת האיטום חשופה לשמש יש לפזר חול על השכבה העליונה, להמתין כשבוע לייבוש. • הלבן את שכבת האיטום באמצעות מאסטר גג, אקרילפז, מלבין אקרילי או סילברפז מתוצרת פזקר. בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.
אריזה	פח 18 ליטר
הערות	• אין צורך בדילול. במידה והחומר מסמיך, ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר. • יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה. • המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים. • אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. • בזמן ישום המוצר, יבושו, וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס. • מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.
הוראות בטיחות	• לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. • לא למאכל. • הרחק ממקורות חום (S15). • הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16). • השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39). • מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנו פנה אלינו ונשמח להנחותך. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.