

הידרומסטיק

מוטאי ילאוט

סלרים

חומר איטום ביטומני גמיש, לאיטום מרתפים, מרפסות, מקלחות, קירות מסד וקירות חוץ, מתחת לציפויי אבן.



נתונים טכניים:

תיאור כללי	משחה צמיגה חומה
אחוז מוצקים	>64%
צריכה (ק"ג/מ"ר)	3.0-5.0
עובי שכבה יבשה (מ"מ)	1.5-2.5
עמידות בחום 95°C	תקין
גמישות בקור -15°C	תקין
חוזק במתיחה (מגפ"ס)	>0.3
עמידות למים עומדים	תקין
עמידות בלחץ מים	0.5 אטמ', 24 שעות
שיוב לאחר התארכות של 900%	85%
תקיפה בקטריאלית	עמיד
בקבורה באדמה	עמיד
מעבר גז ראדון	חוסם מעבר גז ראדון

יישום:

תשתית:

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. קוצים יחתכו בעומק של 1 ס"מ לפחות בתוך הקיר והשקע ימולא בטיט צמנטי (1 כמות צמנט, 3 כמויות חול עם 10% ג'נרל בונד מבית שרפון). יש לבצע העגלות (רולקות) מטיט צמנטי בכל מפגש קיר/רצפה במידה וקיים.

פריימר:

ישם פריימר להידרומסטיק מדולל 1:1 במים בכמות של 250-300 גרם/מ"ר והמתן כ-2-3 שעות לייבוש (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

שימושים:

- איטום משטחים תת קרקעיים כגון: קירות מסד, קירות מרתף, קירות תומכים, רצפות וכלונסאות.
- איטום תאי ביקורת וצנרת תת-קרקעית
- איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים, אסבסט, קירות גבס ועוד.
- איטום קירות בטון לפני חיפוי חוץ עם קיבוע מכני.
- איטום מרפסות וחדרי אמבטיה.

תכונות:

- יוצר שכבת איטום הומוגנית חזקה וגמישה
- יכולת גישור גבוהה על סדקים
- הדבקה מצויינת לבטון
- מתאים להתזה ומריחה
- עמידות גבוהה למים עומדים
- עמיד לתקיפה בקטריאלית
- יישום וייבוש מהיר
- חוסם מעבר גז ראדון
- ידידותי לסביבה

בשאלות ניתן לפנות למוקד טלצבע: 1-800-321-321
טמבור בע"מ תשלובת צבעים וכימיקלים
ת.ד. 8488 א.ת. נתניה דרום 42504, www.tambour.co.il

הידרומסטיק

חומר איטום ביטומני גמיש, לאיטום מרתפים, מרפסות, מקלחות, קירות מסד וקירות חוץ, מתחת לציפויי אבן.



הערות:

יש להקפיד על שימוש אך ורק בפריימר להידרומסטיק מדולל במים ביחס של 1:1.
הידרומסטיק מוכן לשימוש ואין לדללו במים או בכל חומר אחר. מומלץ לערבב היטב לפני השימוש.
אין ליישם כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ-5°C או עולה על 40°C.

מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.
אין ליישם כאשר צפוי גשם תוך 24 שעות מגמר היישום.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ובמקום קריר ומוצל.
אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C.

ניקוי כלים וידיים:

ניקוי הכלים: מיד לאחר השימוש במדלל מינרלי.
ניקוי ידיים: בעזרת מים.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. החומר עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. עלול לגרום לגירוי בעיניים, בדרכי הנשימה ובעור.
גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה.

ניתן ליישם באמצעות, מברשת, רולר או מגב, ולהתזה באמצעות מרסס איירלס על פני כל משטח: אופקי, אנכי, ומשופע.

(א) איטום קירות:

(1) יישום בשכבה אחת לקבלת שכבה יבשה בעובי 2.25 מ"מ: ניתן ליישום בשכבה אחת בכמות של 4.5 ק"ג למ"ר. בניית שכבת האיטום תתבצע ב-4-5 התזות ברצף עם הפסקה של 20-30 דקות ביניהם.

(2) יישום במספר שכבות לקבלת שכבה יבשה בעובי גדול מ-2.25 מ"מ.

ניתן לבנות שכבת איטום עבה מ-2.25 מ"מ על ידי יישום הידרומסטיק במספר שכבות בהפרש של 6-12 שעות בין שכבה לשכבה (בהתאם לתנאי מזג האוויר). בניית השכבות תעשה על ידי יישום של עד 3.5 ק"ג למ"ר הידרומסטיק בכל שכבה.

בקירות מסד או מרתפים יש להגן על שכבת האיטום לפני החזרת מילוי הקרקע בעזרת יריעות מרחביות או על ידי הדבקת לוחות קלקר עם דבק לקלקר ולוחות ספוג מבית טמבור. הידוק הקרקע יעשה בעזרת מהדק ידני בלבד עד למרחק 2 מטר מהקיר.

(ב) איטום חדרים רטובים (מקלחות, אמבטיות וכו'): הידרומסטיק ניתן ליישום בשכבה אחת בכמות של 3.5 ק"ג למ"ר.

המתן לפחות 24 שעות לייבוש, בהתאם לתנאי מזג האוויר. ניתן לייצור תשתית לריצוף (חול מיוצב 95/5) ולרצף 48 שעות לאחר יישום ההידרומסטיק. בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.

אריזה:

דלי 18 ק"ג, דלי 5 ק"ג.