

הידרופלאג-עוצר מים

מיוצר על פי הסכם ידע עם חברת NCD, אנגליה

צמנט טבעי מהיר התקשות והתקשרות



ערבוב החומר:

- הוסף 1 נפח מים ל-3 נפחים אבקת הידרופלאג עוצר מים, תוך כדי ערבוב יסודי.
- עבד לסמיכות הרצויה תוך דקה מתחילת הערבוב ויישם מייד. (לכל 5 ק"ג אבקה/1.9 ליטר מים, סה"כ נפח התערובת 2 ליטר).

יישום:

- מקם את תערובת הטיט מהר ככל האפשר במקום הדורש טיפול.
- החזק באופן יציב ללא תזוזה עד אשר החומר מתקשה.

הערות:

זמן התקשות ניתן לשינוי בהתאם לטמפרטורת המים. ככל שהמים חמים יותר זמן ההתקשות קצר יותר. אין להוסיף חומרים שלא הוגדרו במפרט זה.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם. החומר באריזתו המקורית ובתנאי האחסון הנ"ל מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים באופן מידי.

אריזה:

דלי במשקל 5 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

המוצר מכיל צמנט טבעי, מגרה את העור סיכון לנזק חמור בעיניים ובעור, עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, מנע מגע בעור ובעיניים, במקרה של מגע בעיניים ובעור שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. אין לעבוד בידיים חשופות. חובה להשתמש בכפפות לצורך הגנה.

שימושים:

אבקה צמנטית לאיטום מהיר של מקורות דליפה נקודתיים על בסיס **צמנט טבעי**. מיועד לעצירת פרצי מים תוך כדי זרימה בקירות, רצפות, וצינורות בטון.

תכונות:

- התקשות תוך 2-1.5 דקות לאחר ערבוב במים בטמפרטורה של 20°C.
- אין צורך באשפורה. סיום ההתקשות תוך 4 דקות.
- מתקשה מתחת למים.
- עמיד בכימיקלים.
- עמיד למי-ים.
- מאושר לשימוש במגע עם מי שתיה, נבדק ואושר על-ידי מכון מחקר המים והבדיקות של פריז, מספר MAT 036 OF 4/5/93 92
- ניתן לערבוב עם מים רגילים או מי-ים.
- התכווצות נמוכה ביותר.
- PH=12 בסיסיות גבוהה וקבועה, מונע התפתחות חלודה.
- חוזק הידבקות גבוה לבטון.
- מתקשה בטמפרטורות נמוכות (עד 0°C).

הכנת התשתית:

- סתת והורד כל פגם בלתי יציב וודא שהשטח נקי משמנים, אבק ולכלוך.
- הרטב את שטח הבטון במים.