

מלטקס

תוסף לטקס SBR לטיח חוץ/פנים, וטיח לריצוף



ריצוף אריחי קרמיקה על חול מיוצב ואריחי טרצו על חול: (תערובת חול/מלט 5/95) להכין טיט הדבקה בהתאם לרשום בטבלה. ליישם 5-15 מ"מ טיט הדבקה עם מרית חלקה על גבי החול. ליישם 3-5 מ"מ טיט הדבקה על גב האריח ולהדק לרצפה. יש להזיז את האריח קלות ימינה/שמאלה ולהשתמש בפטיש להידוק. חשוב להשאיר מרווחים (פוגות) של 3 מ"מ מינימום בין האריחים. ניתן ליישם לאחר התייבשות מלאה של הדבק **רובה** מתוצרת "שרפון" או "טמבור בנייה".

נתונים טכניים:

- מבוסס על לטקס SBR ופולימרים נוספים.
- זמן עבודה: 60 דקות
- טמפ' יישום: $30^{\circ}\text{C} \leq T \leq 5^{\circ}\text{C}$
- עמידות לגשם: 4-5 שעות לאחר היישום
- מתאים להליכה: 24 שעות לאחר היישום

תערובות ליישום עם מלטקס (יחסי נפח):

צריכת מלטקס גר"/מ ² מ"מ עובי	חוזק (מגפ"ס) הדבקה	מים	מלטקס	חול	צמנט	שימושים
30-40	0.4	0.4-0.6	0.1	1.5	1	טיח הרבצה טיט הדבקה לריצוף אריחי קרמיקה וטרצו
30-40	0.4	0.4-0.6	0.1	2.5-3.0	1	טיח מיישר

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה אטומה, במקום מוצל ויבש.

ניקוי כלים וידיים:

יש לנקות כלים וידיים עם מים וסבון.

אריזות:

5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה.

שימושים:

- תוסף לטיח פנים וחוץ.
- הדבקת אריחי קרמיקה על חול מיוצב וריצוף אריחי טרצו.

תכונות:

- התוסף מקנה למערכות מלט/חול: עבידות טובה
- זמן פתוח מוארך
- קיטון תצרוכת מים (מקטין סדיקה)
- חוזק הידבקות גבוה
- איטום למים

תשתית:

- יש לנקות ולודא כי התשתית תהיה נקיה מכל אבק, לכלוך, שומנים ועצמים זרים.

הכנת התערובת:

- יש להכין תערובת צמנט (הוספת חול בהתאם לשימוש המיועד - ראה טבלה). ולהוסיף מלטקס בהתאם לרשום.
- יש להוסיף מים עד לקבלת תערובת עבידה.

יישום:

- **טיח:** הרכב טיח הרבצה ומיישר בהתאם למפורט בטבלה. יש ליישם שכבה מינימלית של 5 מ"מ טיח ולבצע אשפיה במשך שלושה ימים לאחר היישום.