

מולטיגג טרה קוטה
חומר איטום מתקדם לרוכבים בגגות רעפים
מספר קטלוגי: 313 T

עדכון: 6/09

<p>מולטיגג טרה קוטה הינו ציפוי אוטם מקצועי בגוון טרה קוטה על בסיס פולימרים משולבים, אשר הופך עם התייבשותו לממברנת איטום עמידה מאוד ומאריכת ימים. האלסטיות הגבוהה שלו בצירוף חוזקו מקנים לו כושר גישור גבוה מעל סדקים בתשתית. המולטיגג טרה קוטה הינו חומר משחתי, נוח לישום בהרשה. המולטיגג טרה קוטה הינו חומר על בסיס מים, ידידותי למשתמש ואינו דליק.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>המולטיגג טרה קוטה משמש לאיטום רוכבים בגגות רעפים (בלבד), אשר עשויים מחרס או מבטון, בגוון טרה קוטה.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>מראה: חומר משחתי בגוון טרה קוטה. משקל סגולי: 1.35 גר"/מ"ל. צמיגות: 50,000 cps כושר התארכות: 350% גמישות בקור: -25° C עמידות ב U.V: עמידות טובה מאוד. החומר לא נקרע</p>	<p>מפרט טכני</p> <p>כושר גישור על פני סדקים: 500 מחזורים במפתח 1 מ"מ + 6000 מחזורים במפתח 3 מ"מ (עובי מולטיגג – 2 מ"מ)</p>
<p>הכנת השטח וודא שהרוכבים יציבים ומילוי הבטון ביניהם תקין, שלם וללא סדקים משמעותיים. במידה והבטון מתפורר ו/או סדוק באופן משמעותי, יש להסיר אותו ולתקן בבטון חדש (או חומר יעודי אחר למטרה זו). יש לנקות היטב את פני השטח, לשטוף במים ולהמתין לייבוש ראשוני.</p> <p>אופן היישום היישום יתבצע ע"י מריחת ה"מולטיגג טרה קוטה" בשתי שכבות בכמות של 1 ק"ג/מ"ר כל אחת. המתנה לייבוש בין השכבות 2-4 שעות. להשגת תוצאות טובות מאוד מומלץ להרטיב את פני השטח המיועדים לאיטום ע"י הברשה במים נקיים והמתנה של מספר דקות עד להגעה לפני שטח יבשים למחצה, לפני יישום ה"מולטיגג טרה קוטה"</p>	<p>אופן השימוש</p>

מולטיגג טרה קוטה
חומר איטום מתקדם לרוכבים בגגות רעפים
מספר קטלוגי: 313 T

עדכון : 6/09

<p>למגע: 2-4 שעות (ב- 25° C וב- 50% לחות). זמן ייבוש סופי: 14 ימים.</p>	<p align="center">זמן ייבוש</p>
<p>בצל, מוגן מתנאי קרה וטמפרטורות גבוהות. שארית במיכל - יש להצמיד היטב ניילון אל שטח הפנים העליון של החומר ולסגור המכסה היטב.</p>	<p align="center">אחסנה</p>
<p align="center">22 ק"ג, 6 ק"ג.</p>	<p align="center">אריזה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • מסוכן בבליעה, רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש. • אין ליישם 36 שעות לפני גשם או כ- 6 שעות לפני טל. • אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ- 5 מעלות. • אין ליישם בסמוך לסופת אבק. • אין לדלל את המולטיגג טרה קוטה, אין להוסיף מים או כל חומר אחר. • ניתן לבצע בדיקת המטרה 14 ימים לפחות לאחר גמר היישום. • אין ליישם מולטיגג טרה קוטה בכמות אשר עולה על 1.25 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. • בתקופת החורף מומלץ ליישם את המולטיגג טרה קוטה בשכבות דקות יותר (כ-700 גר"מ"ר כל אחת). זמן המתנה בין השכבות: 16-24 שעות. 	<p align="center">הערות ואזהרות</p>