

פוליגג 450

ציפוי אקרילי משוריין לאיטום ולהלבנת גגות



יישום:

הכנת הגג

בדוק ששיפועי הגג מנוקזים היטב לפני היישום. נקה את הגג מאבק, שמנים, לכלוך ושאריות סיד. שטוף במים זורמים והמתן לייבוש. בועות זפת (התנפחויות) יש להסיר בעזרת כלי חיתוך. חורים ושקעים יש למלא בעזרת "תיקון מהיר וקל" מתוצרת טמבור, ולהמתין לייבוש החומר.

שכבת יסוד

הכן שכבת יסוד המורכבת מ: כמות 1 פוליגג 450 / 3 כמויות מים מרח את כל שטח הגג בעזרת מגב ואת המעקות בעזרת מברשת שעירה.

איטום הגג

לאחר ייבוש שכבת היסוד יש לישים את שכבת האיטום באופן הבא: מרח שכבת ביניים אחידה של פוליגג 450 ללא דילול בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש כ-24 שעות. מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליגג 450 ללא דילול בכמויות של 1 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא.

הלבנת הגג

הכן את הגג ומרח את היסוד (כמפורט למעלה) והמתן לייבוש במשך מספר שעות. מרח שכבה מסיימת אחידה של פוליגג 450 ללא דילול בכמויות של 1-1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ואטומה ובמקום מוצל.

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים זורמים

הערות:

אין ליישם במזג אויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע. טמפ' מינימלית ליישום: -7°C. אין ליישם על זפת שטרם עברה שנה מיום יישומה. ניקוי כלים וידיים: בעזרת מים. איחסון וחיי מדף: 12 חודשים באריזה סגורה ואטומה ובמקום קריר ומוצל.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על-פי דרישה. ידידותי למשתמש ולסביבה.

שימושים:

- לאיטום ולהלבנת הגג.
- מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט, קצף פוליאוריתן, זפת (לפחות שנה לאחר היישום) וכח איסכורית.
- קל ליישום גם במשטחי צבודה מורכבים ומפותלים.
- מוריד את הטמפ' הכללית של המבנה.
- ידידותי למשתמש ולסביבה.

תכונות:

- בעל גוון לבן.
- מכיל סיבים סינטטיים לשריון וחזוק היריעה.
- יוצר יריעת איטום אלסטית וחזקה.
- עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר