

פולייג תקני

ציפוי אקרילי משוריין לאיטום
ולהלבנת גגות (דגם RS)

■ מוכן לשימוש ■ 7 שנות אחריות

נתונים טכניים:

63±3	אחוז מוצקים (%)
0.5-1.0 * 10 ⁶	צמיגות (cps) 25 C Brookfield (0.3rpm)
6.5-8.5	חומציות (pH)
1.3±0.03	משקל סגולי מרחבי (g/ml)
180-230	התארכות במתיחה (%)
222	לאחר בלייה בחום
210	לאחר בלייה ב-UV (מואץ)
250-300	התארכות בשבר (%)
1.55-1.75	חוזק מתיחה בשבר (Mpa)
1000 מחזורים מעל סדק 1.0 מ"מ – עובר בהצלחה	גישור דינמי על פני סדק
500 מחזורים מעל סדק 2.0 מ"מ – עובר בהצלחה	לפני בלייה
1000 מחזורים מעל סדק 1.0 מ"מ – עובר בהצלחה	גישור דינמי על פני סדק
	לאחר בלייה בחום או במים
ללא סדקים	גמישות בטמפרטורה נמוכה (עד -10°C)
0.43	הדבקות לביטומן (Mps)

זמן ייבוש:

ייבוש סופי – 7 ימים, בהתאם לתנאי מזג האוויר.

צריכה:

1 ק"ג למ"ר להלבנה, 2.5 ק"ג למ"ר לאיטום.

אורך חיי מדף ואחסון:

12 חודשים באריזה סגורה במקום קריר ויבש.

לתשומת לבך:

ביישום על פני בטון, יש ליישם פריימר ביחס של 1 מידת ג'נרל בונד: 3 מידות מים, ולאחר מכן ליישם 2 שכבות ללא דילול כמפורט לעיל. (אין צורך בשכבת היסוד המפורטת באופן היישום).

אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 48 שעות מגמר היישום. טמפרטורה מינימלית ליישום -7°C. ניתן ליישם על זפת שהנו בן שנה לפחות.

ניקוי כלים וידיים:

במים.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן, ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדים. ידידותי למשתמש ולסביבה.



תכונות:

- עומד בכל דרישות התקן הישראלי. ת"י 4518 סיווג RS
- מגשר על פני סדקים דינמיים
- רמת איטום גבוהה במיוחד
- בעל חוזק וגמישות גבוהים במיוחד
- קל ונוח ליישום

הכנת הגג:

על הגג להיות מפולס ובעל שיפועים מנוקזים היטב (1.5% לפחות) למניעת היקוות מים לאורך זמן. בועות זפת (התנפחויות) יש להסיר בעזרת כלי חיתוך. חורים ושקעים יש למלא בתערובת טיט המכילה ג'נרל בונד, מוסף אקרילי או **תיקון מהיר וקל** מתוצרת טמבור בנייה.

יש לעצב רולקות בכל מפגש בין רצפה לקיר. על הגג להיות נקי מאבק, שמנים, שאריות סיד וחומרים זרים. אחרים. יש לשטוף את הגג במים זורמים ולהמתין לייבוש.

אופן היישום:

יש להכין שכבת יסוד ביחס של 1 מידת פולייג: 3 מידות מים, ולמרוח את כל שטח הגג והמעקות בעזרת מגב או מברשת ולהמתין לייבוש מלא כשעתיים. לאחר מכן, יש למרוח בעזרת רולר שעיר או מברשת 2 שכבות נוספות ללא דילול כדלקמן: הראשונה, בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר ולהמתין לייבוש כ-24 שעות. השנייה, בכמות של 1 ק"ג למ"ר.

להלבנת הגג בלבד: יש למרוח שכבת יסוד כמפורט לעיל, ולאחר מכן למרוח שכבה נוספת של פולייג מדולל ב-20% מים, בכמות של כ-1 ק"ג למ"ר ולהמתין לייבוש כ-24 שעות.