

פוליסיל 290 |

סילר לאמפרגנצה וऐטום של
משטחים סופגים



שימושים:

- 0 מיועד לישום על משטחים מינרליים סופגים.
- 0 ליישום על אבן טבעית, שיש טבעי, לבנים צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, בטון, שפרץ מינרלי, רובה צמנטי.

תכונות:

- | | |
|---|------------------------|
| 0 | שקלין |
| 0 | מט |
| 0 | איןו משנה את גוון השטח |
| 0 | דוחה מים לאורך שנים |

שימוש:

- 0 יש לנוקות היבוב מכל לכלא, אבק וושומן.
- 0 במידה ונעשה ניקוי בשטיפה יש להמתין ליבוש מלא.
- 0 ניתן ליישם באמצעות מטלית, ספוג, מרשת או בתזה.
- 0 יש ליישם כמות המתאימה לספיגה ע"י המשטח (בין 0.2-0.5 ליטר למ"ר בהתאם לسفיגת החומר).
- 0 רצוי להימנע מיישום עודף של החומר כדי למנוע שרירות דביקה על בני השטח.
- 0 לאחר יישום שכבה ראשונה יש ליישם שכבה שנייה מיד לאחר שהחומר נספג בשטח ולפני התיבשות השטח.
- 0 ביחסום על גבי אריחים, על מנת לאטום את הרובה, יש להסיר את החומר העודף מעל בני אריחים לא סופגים כגון קרמייה ופורצלן, בכדי למנוע השארות חומר דביך והכתמה.

ניקוי כלים וידים:

ניקוי ידיים: באמצעות סבון ומים, ניקוי כלים: באמצעות טריפנטין או בנזין.

צריכה:

תצרוכת: 0.15-0.25 ק"ג למ"ר.

אורך חי מדר ואחסון:

24 חודשים באזיה מקורית אוטומה ובמוך מוצל ויבש.

ازהרות והוראות בטיחות:

לא למأكل. הרחק מהישג ידים של ילדים. דליק מאוד. עלול לגרום לנזק לריאות בבלעה. השימוש במקרה מגן. גלוען בטיחות למשתמשים ויתן לקבל על פי דרישת.

لتשותת לבן:

- 0 יש לבדוק היבוב התאמת של התשתיות למוצר, לפני יישום על משטח מלא.
- 0 ביחסום על אבן לאחר חיפוי רטוב, או לאחר הדבקה יש להמתין שבועיים לפחות מלא.
- 0 לגבי כל סוג תשתיות שאינו מצוין על-גביה האזיה, יש להתקשר לטלפון הרשמי מטה לקבלת ייעוץ.
- 0 מומלץ ליישם בהתחלה להשגת CISCO אחד ומלא.