

רובה CE-33

רובה אקרילית לבנה וצבעונית
לאריחי קרמיקה ופסיפס



ניקוי כלים וידיים:
במים.

אריזה:
דלי 1 ק"ג, דלי 5 ק"ג.

תצרוכת בק"ג למ"ר:

עובי מישקים (מ"מ)						גודל אריח (ס"מ)
5	4	3	2	1		
2.88	2.30	1.73	1.15	0.58	5*5	
1.44	1.15	0.86	0.58	0.29	10*10	
0.72	0.58	0.43	0.29	0.14	20*20	
0.65	0.52	0.39	0.26	0.13	20*25	
0.61	0.49	0.37	0.24	0.12	20*30	
0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	30*30	
0.36	0.29	0.22	0.14	0.07	40*40	
0.29	0.23	0.17	0.12	0.06	50*50	
0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	60*60	

לתשומת לבך:

בתשתיות מורכבות ונקבוביות מומלץ לבצע יישום ניסיוני לפני תחילת השימוש. בשימוש של רובה מאריזות שונות עלולים להיות שינויים קלים בגוון.

אזהרות והוראות בטיחות:

מוצר זה מכיל צמנט פורטלנד. מגרה את העור. סיכון לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף אבק. מנע מגע עם העור. מנע מגע עם העיניים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד עם הרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות. השתמש במשקפי מגן או מגן פנים.

תכונות:

- למילוי מישקים בעובי 0-5 מ"מ.
- לא נסדק ולא מתכווץ.
- רמת מילוי גבוהה.
- קל לניקוי.
- אטום למים ועמיד בפני לחות.

נתונים טכניים:

זמן היישום	90 דקות
טמפ' יישום	5°C עד 30°C
מוכן לדריכה	24 שעות מגמר היישום

הכנת התשתית:

יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר.

אופן היישום:

- הוסף CE 33 למים קרים ונקיים.
- ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים ובעלת גוון אחיד.
- יישם את הרובה בעזרת מרית גומי.
- חומר עודף ניתן להסיר לאחר 15-20 דקות.
- במידת הצורך, הגן על מילוי טרי מפני הגשם.

יחס ערבוב:

- 5 ק"ג CE 33 : 1.250 ליטר מים
- 1 ק"ג CE 33 : 250 מ"ל מים

אורך חיי מדף ואחסון:

12 חודשים באריזה סגורה במקום קריר ויבש.